

Ctra. San Esteban s/n
 -22500- Binéfar (Huesca)
 Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

LEPANCOLOR SATINADO

INFORMACIÓN TÉCNICA

Pintura plástica SATINADA. Especialmente diseñada para conseguir una gama ilimitada de colores dentro del Sistema Tintométrico Lepancolor. Fabricada a base de copolímeros vinil-acrílicos, incorpora dióxido de titanio, extenders y aditivos de primera calidad para conseguir una pintura de excelente calidad y muy altas prestaciones, tanto en interior como en exterior.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Extremadamente lavable
- Elevada durabilidad y resistencia al exterior
- Colores resistentes a los rayos UV
- Gran adherencia y elasticidad
- Excelente brochabilidad

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado (ITL-18)	Satinado
Color (ITL-04)	Sistema Tintométrico Lepancolor
Densidad (ITL-02)	1,09 - 1,32 kg/L, según base: P, D o TR
Viscosidad (ITL-11)	1300 - 3600 cps a 25°C según base: P, D, TR
Rendimiento	10 - 14 m ² /L
Diluyente	Agua
Secado al tacto	40 - 60 min. a 20°C
Repintado	Después de 4 - 5 horas
Lavabilidad GARDNER (UNE 48243 (84))	> 40000 ciclos
Contenido COVs (2004/42/IIA (a) (30 g/L))	< 30 g/L

Tanto el tiempo de secado como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

LEPANCOLOR SATINADO

INFORMACIÓN TÉCNICA

MODO DE EMPLEO

Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola.

Las superficies a pintar deben estar secas y limpias de polvo, grasa, etc.

En superficies nuevas, para mejorar el acabado, conviene imprimir previamente con **Fondofix** o con **Fijador al agua**. Una vez seca, aplicar la primera mano diluyendo con un 10 - 15% de agua, según el método de aplicación y la absorción de la superficie. Para la segunda mano, se recomienda dejar secar entre 4 y 5 horas y aplicar diluyendo con un 5 - 10% de agua.

En superficies ya pintadas, se recomienda eliminar los restos de pintura mal adherida y reparar posibles grietas o desconchones. Después proceder como en nuevas superficies.

Remover bien el contenido del envase hasta conseguir una perfecta homogeneización.

PRECAUCIONES

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y a temperaturas superiores a 5°C. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35°C.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.